

№ п.п.	Материал изготовления	Усадка свежесрубленного дома, %	Усадка по истечении года, %
1	Бревно естественной влажности (рубленный дом)	8 - 11	4 - 5
2	Брус естественной влажности	5 - 7	3 - 4
3	Оцилиндрованное бревно естественной влажности	5 - 7	3 - 4
4	Профилированный цельный брус камерной сушки	2 - 3	2 - 3
5	Профилированный клееный брус камерной сушки	1 - 2	1 - 2